



# ВОЛМА- Алебастр

ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ГОСТ 125-79

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СОСТАВ	В-ПОЛУГИДРАТ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ
ОБЪЕМНЫЙ ВЕС	750 КГ/М3
ОСТАТОК НА СИТЕ 0,2ММ	4-6 %
ГОТОВАЯ МАССА	
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ ПОРОШКА	0,6-0,7 Л
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	НЕ РАНЕЕ 6 МИН
КОНЕЦ СХВАТЫВАНИЯ	НЕ ПОЗДНЕЕ 30 МИН
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 2 Ч	НЕ МЕНЕЕ 5 МПА

ФАСОВКА: 5 кг 30 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 240 40

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Алебастр постепенно засыпать в воду из расчета 1 кг на 0,6-0,7л, одновременно перемешивая для получения массы сметанообразной консистенции. Через 1-2 минуты масса готова для работ. Готовую массу использовать в течение 10-20 минут после приготовления. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.