

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.21BO03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39475 от « 05 » 12 2018г.

1. Наименование пробы: 1. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 «ВОЛМА-Аквалитг»

(наименование пробы в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО «ВОЛМА ВТР» Филиал «ВОЛМА-ВТР» ИНН: 3446013147

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 4023 от 07.11.2018г

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

5. Место, где производился отбор проб: Филиал «ВОЛМА-ВТР», 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Филиал «ВОЛМА-ВТР»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы – 16.11.2018г. час. 08 мин. 00

8. Дата и время доставки пробы – 16.11.2018г. час. 16 мин. 00

9. Код работы: 1336.Д.4023.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ № 299

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31357-2007

12. Дополнительные сведения: код ТН ВЭД России 2520 20 000 0

Изготовитель: Филиал «ВОЛМА-ВТР»

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: ноябрь 2018г Номер партии: - Объем партии: (5 кг)

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бумажный

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: соблюдены

Другие сведения:

Пробы отобраны: заказчиком

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Малхасян А.Э.

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

подпись

Астапова В.В.

Ф.И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр. 1

Код работы: 1336.Д 4023.1

Дата поступления в лабораторию: 16.11.18 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 "ВОЛМА-Аквалит"



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-25.1/496

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	НД на методы испытаний	
навеска 1				МВИ № 40090.3Н700 от 22.12.2003г.	
Th-232	Бк/кг	4,4	2,9		
Ra-226	Бк/кг	8,5	3,4		
K-40	Бк/кг	92,7	37,1		
навеска 2					
Th-232	Бк/кг	6,9	4,2		
Ra-226	Бк/кг	12,5	4,8		
K-40	Бк/кг	109,7	50,4		
навеска 3					
Th-232	Бк/кг	5,9	4,0		
Ra-226	Бк/кг	14,5	5,0		
K-40	Бк/кг	110,7	50,5		
навеска 4					
Th-232	Бк/кг	8,1	4,3		
Ra-226	Бк/кг	13,0	4,9		
K-40	Бк/кг	129,9	53,8		
навеска 5					
Th-232	Бк/кг	4,4	2,9		
Ra-226	Бк/кг	8,5	3,4		
K-40	Бк/кг	92,7	38,1		
Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Неопределенность измерения	Норматив*	НД на методы испытания
A _{эфф}	Бк/кг	28,87	7,50	-	ГОСТ 30108-94
A _{эфф.м.}	Бк/кг	36,38	-	370	

* ЕСТ № 299

Дата выдачи результата испытаний: 03.12.18 г.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Конева С.А.	
Инженер-лаборант	Шумакевич О.И.	

Врио заведующего лабораторией радиационного контроля и физических факторов:

Камышникова И.В.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр.

Ф29ДП02-02-03-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№ от

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности - 99/2009», представленный образец (1336. Д 4023.1) – 1. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем 45/2,0 "ВОЛМА-Аквалит", соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) (не более 370 Бк/кг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Врио заведующего лабораторией
радиационного контроля и
физических факторов:
должность



/Камышникова И.В./
ФИО

подпись